FICHA TÉCNICA

DON GIOVANNI BREEZE

REF: 1522059

Malha de poliamida com tecnologia SENSIL® Breeze da Nilit e elastano Lycra®, proporcionando frescor e conforto. Indicada para uso de blusas e regatas.

CATEGORIA

SPORTSWEAR

TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS

EXCELENTE RENDIMENTO	CONFORTO TÉRMICO	BREEZE	TEXTURA	OEKO-TEX	UV50		

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

BLUSA/REGATA

DESCRIÇÃO COMERCIAL

✓Sensação de frescor, com conforto térmico durante o uso.
✓Toque confortável, mais maciez ao contato com a pele.
✓Tecnologia SENSIL® Breeze, inovação têxtil da Nilit.
✓Poliamida de alta qualidade.
✓Versatilidade athleisure, sendo ideal para blusas e regatas.

PARÂMETROS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO	96% Poliamida / 4% Elastano	RENDIMENTO M²	7,69m²/kg
LARGURA	1,76m (+-2cm)	ELASTICIDADE	Largura 43% / Comprimento 50% (+-10%)
GRAMATURA	130g/m² (+-5%)	ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 3%larg e 3%compr. Secagem varal: 4%larg e 7%compr.
RENDIMENTO LINEAR	4,37m/kg	NCM	6004.10.31 Branqueados 6004.10.32 Tintos
		TORÇÃO À LAVAGEM	3%

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

MANUSEIO

✓Armazenar os rolos na posição horizontal;
✓Manter a embalagem fechada em local seco;
✓Evitar exposição excessiva à luz;
✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada;
✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha;
✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto;
✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento;
✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.

COSTURA

✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha;
✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;
✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper);
✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha;
✓Utilizar titulagem compatível com a espessura da agulha;
✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção;
✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.

USO E CONSERVAÇÃO

Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer		
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras		As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.

Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.

Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.

Data da emissão 26/10/2026