

	FICHA TÉCNICA					artsy.tex	
	RIGOLETTO					CATEGORIA	
	REF: 1522023					SPORTSWEAR	
	Leveza, rendimento e conforto para produzir mais. Desenvolvido para maximizar o aproveitamento na produção, Rigoletto combina boa largura, média gramatura e excelente rendimento. Sua construção proporciona conforto, liberdade de movimento e toque agradável. Uma escolha inteligente para peças ajustadas que exigem eficiência produtiva sem abrir mão da qualidade.					CREORA	
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
TOQUE MACIO	TOQUE GELADO	CONFORTO AO USO	EXCELENTE RENDIMENTO	LIBERDADE DE MOVIMENTO	MÉDIA GRAMATURA		
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
 TOP	 BLUSA AJUSTADA	 REGATA AJUSTADA		✓Excelente aproveitamento na produção; ✓Alternativa competitiva para ganho de eficiência; ✓Confortável para uso prolongado; ✓Ideal para peças ajustadas e leves; ✓Combina desempenho produtivo e qualidade.			
 SHORTS INTERNO CORRIDA	 SAIA						
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	90% Poliamida / 10% Elastano		m²	RENDIMENTO M²	4,35m²/kg	
	LARGURA	1,65m			ELASTICIDADE	Larg. 90% / Comprimento 70%	
	GRAMATURA	230g/m²			ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.	
	RENDIMENTO LINEAR	2,64m/kg			NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos	
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
✓Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓Manter a embalagem fechada em local seco; ✓Evitar exposição excessiva à luz; ✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.				✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
 Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	 Não deixar de molho	 Não torcer					
 Não guardar molhado	 Lavar com cores similares da mesma intensidade	 Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras		As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 01/07/2026	
						artsy.tex	