


		FICHA TÉCNICA					
		STERN				CATEGORIA	
REF: 1527006				SPORTSWEAR			
Leveza que acompanha o movimento. Stern é uma malha em poliamida leve e extremamente versátil, com elastano Creora® desenvolvida para peças que valorizam fluidez, conforto e liberdade de movimento. Com toque agradável e excelente rendimento, adapta-se tanto às peças leves com movimento, quanto à aplicação como forro.							
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
							
TOQUE MACIO	TOQUE GELADO	MALHA LEVE	EXCELENTE RENDIMENTO	ALTA VERSATILIDADE	FLUIDEZ E CONFORTO		
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
				✓ Malha leve de poliamida com apenas 140g/m²; ✓ Excelente opção para peças com fluidez e conforto; ✓ Ideal para utilização como peça principal ou forro; ✓ Excelente rendimento na produção.			
BLUSAS/CAMISETAS	REGATAS	VESTIDOS					
							
FORROS ESPORTIVOS	PEÇAS LEVES E FLUIDAS						
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	91% Poliamida / 9% Elastano		RENDIMENTO M²	7,14m²/kg		
	LARGURA	1,44m		ELASTICIDADE	Larg. 80% / Comprimento 90%		
	GRAMATURA	140g/m²		ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.		
	RENDIMENTO LINEAR	4,96m/kg		NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos		
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
✓ Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓ Manter a embalagem fechada em local seco; ✓ Evitar exposição excessiva à luz; ✓ Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓ Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓ Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓ Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓ Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.				✓ Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓ Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓ Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓ Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓ Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓ Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓ Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
							
Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante	Não deixar de molho	Não torcer					
				As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Não guardar molhado	Lavar com cores similares da mesma intensidade	Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras					
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 01/07/2026	
							