

<div>FICHA TÉCNICA</div> <div>TURANDOT DARK MELANGE</div> <div>REF: 1522008</div> <div>Malha monofrontura de média compressão e baixa transparência, com fio LYCRA®, fio mescla e selo Green Fiber®, que atesta a redução de cerca de 70% do consumo de água e energia durante o processo de tingimento, além de ser livre do uso de corantes. Produto versátil, é indicado para a confecção de tops, leggings, shorts e bermudas tanto femininas quanto masculinas.</div>				artsy.tex			
				CATEGORIA			
				SPORTSWEAR			
				<div><div></div><div></div></div>			
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
<div></div> <div>MÉDIA COMPRESSÃO</div>	<div></div> <div>TOQUE MACIO</div>	<div></div> <div>SUSTENTÁVEL</div>	<div></div> <div>TOQUE GELADO</div>	<div></div> <div>BAIXA TRANSPARÊNCIA</div>	<div></div> <div>LIBERDADE DE MOVIMENTO</div>	<div></div> <div>ALTA DURABILIDADE</div>	<div></div> <div>OEKO-TEX</div>
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
<div></div> <div>TOP</div>	<div></div> <div>LEGGING</div>			<div>✓Média compressão para suporte e ajuste ao corpo.</div> <div>✓Baixa transparência, mais segurança durante o movimento.</div> <div>✓Tecnologia elastano LYCRA®, mais elasticidade e conforto.</div> <div>✓Sustentabilidade certificada por selo Green Fiber®</div> <div>✓70% menos consumo de água e energia no tingimento.</div> <div>✓Versatilidade de uso unissex.</div>			
<div></div> <div>BERMUDA/SHORTS</div>	<div></div> <div>UNISEX</div>						
PARÂMETROS TÉCNICOS							
<div></div> <div>COMPOSIÇÃO</div>	90% Poliamida / 10% Elastano		<div></div> <div>RENDIMENTO M²</div>	3,33m²/kg			
<div></div> <div>LARGURA</div>	1,63m		<div></div> <div>ELASTICIDADE</div>	Larg. 70% / Comprimento 80%			
<div></div> <div>GRAMATURA</div>	300g/m²		<div></div> <div>ENCOLHIMENTO</div>	Secagem tumbler: 3%larg e 5%compr. Secagem varal: 3%larg e 4%compr.			
<div></div> <div>RENDIMENTO LINEAR</div>	2,04m/kg		<div></div> <div>NCM</div>	6004.10.32 Tintos			
			<div></div> <div>TORÇÃO À LAVAGEM</div>	3%			
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO			COSTURA				
<div>✓Armazenar os rolos na posição horizontal;</div> <div>✓Manter a embalagem fechada em local seco;</div> <div>✓Evitar exposição excessiva à luz;</div> <div>✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada;</div> <div>✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha;</div> <div>✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito;</div> <div>✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento;</div> <div>✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.</div>			<div>✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha;</div> <div>✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG;</div> <div>✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper);</div> <div>✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha;</div> <div>✓Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha;</div> <div>✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção;</div> <div>✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.</div>				
USO E CONSERVAÇÃO							
<div></div> <div>Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante</div>	<div></div> <div>Não deixar de molho</div>	<div></div> <div>Não torcer</div>	<div></div>				
<div></div> <div>Não guardar molhado</div>	<div></div> <div>Lavar com cores similares da mesma intensidade</div>	<div></div> <div>Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras</div>	<div>As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.</div>				
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.				
			Data da emissão 16/10/2026				
			artsy.tex				